



# E0502 EKODUR ARCTIC BÁZE

## hladká disperzní interiérová barva

**Barevné odstíny:** Odstíny dle vzorkovnice TSCL a další podle přání zákazníka.

**Použití:** Malířská interiérová báze EKODUR ARCTIC určená pro tónování v TSCL DEKOR je disperzní interiérová barva odolná vůči oděru za sucha i za mokra, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí. Používá se k vnitřním nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, k přetírání starých nátěrů, betonu, sádkartonových, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek. Je určena do obytných prostor, výrobních prostor, na chodby apod.

### Přednosti:

- dobrá omyvatelnost, běžná opakovatelná čistitelnost
- odolnost proti oděru za mokra tř. 2 (EN 13300)
- výborná krycí schopnost
- vysoká paropropustnost
- bílá báze také pro přímé použití, jako bílá barva s vysokou bělostí, 92 % MgO
- hladký matný povrch
- vhodnost také na sanační omítky

**Nanášení:** Barvu EKODUR ARCTIC před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem, štětkou nebo stříkáním. Podklad musí být vyzrálý (min. 6 týdnů), chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Hlinkové a kaolinové podklady je třeba odstranit a podklad napenetrovat. Vícevrstvé a staré nesoudržné podklady je nutné odstranit. Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem). Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a vyspravená místa napenetrujte penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Savé a velmi savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). První nátěr barvy EKODUR ARCTIC naředěný až 0,2 l vody na 1 kg barvy nanášíme nejdříve po 6-ti hodinách od penetrace podkladu, druhý nátěr ředěný až 0,10 l vody na 1 kg barvy nanášíme po dalších minimálně 6-ti hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti. Doba zasychání malířské barvy EKODUR je 4 - 6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C. EKODUR ARCTIC je odolný vůči oděru za mokra po vyzrání za 28 dní.

EKODUR E0502 se vyrábí ve třech typech matných bází:

**bílá** - s vysokou bělostí a kryvostí, která je určena k tónování pastelových odstínů

**polobílá** - je určena k tónování sytějších odstínů

**transparentní** - neobsahuje bílý pigment a je určena k tónování sytých odstínů.

**Nanášení:** Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

**Ředidlo:** Voda.

**Ředění:** 1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy

2. nátěr max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

### Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (klihových, kaolinových, vápenných) oškrabáním a očištěním podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr EKODUR v intervalu 6 hodin, dle potřeby se ředí vodou

**Vlastnosti a technické parametry barvy:**

Vlastnosti (v kapalném stavu)	Hodnota	Zkouší se podle
Hustota [ g/cm <sup>3</sup> ]	1,47-1,65	ČSN EN ISO 2811-1
Zasychání (v závislosti na teplotě)	4-6 hodin	Metodika výrobce
Obsah netěkavých látek (2 hod, 105°C) [ % hm. ]	min. 60	ČSN EN ISO 3251
Výtoková doba [ s ], pohárek DIN (ø trysky 10 mm) při 23 °C a 50% relat. vlhk. vzduchu	30-55	ČSN EN ISO 2431
Viskozita [ mPa.s ], včetně 6, rpm 60	5000-8000	ČSN EN ISO 2884-2

Parametr	Hodnota	Zkouší se podle
Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy s <sub>d</sub> [ m ]	0,011	ČSN EN ISO 7783
Kategorie propustnosti pro vodní páru	V <sub>1</sub> (vysoká)	ČSN EN 15824
Přidržitost k betonu [ MPa ]	≥ 0,8	ČSN 73 2577
Odolnost proti oděru za mokra [ třída ]	2	ČSN EN ISO 11998
Bělost [ % MgO ]	92	Metodika výrobce

**Spotřeba:** 0,14-0,20 kg/m<sup>2</sup> na jeden nátěr a hladký povrch.

**Vydatnost:** 5-7 m<sup>2</sup>/kg na jeden nátěr a hladký povrch.

**Balení:** Dle ceníkové nabídky.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2023